

Promat®-Spachtelmasse Gotova masa za izravnavanje (gletanje)



www.promat-see.com





Opis proizvoda

Promat®-Spachtelmasse, masa za izravnjavanje, je specijalno razvijeni, visoko plastificirani, bijeli suhi mort s mnogostrukim područjima primjene. Pomiješana s čistom vodom iz vodovoda daje plastičnu podatnu masu, koja nakon otvrdnjavanja čvrsto prijanja za površine zidova i stropova koje su prikladne za polaganje. Masa je mikroporozna, kemijski vrlo indiferentna. Materijal je posebno prikladan za relativno jako upijajuće podloge.

Područja primjene

Zapunjavanje i poravnjavanje fuga kod ploča, ispunu fuga i kutova, glava vijaka odnosno čavala i žičanih spojnica. Izravnjavanje (gletanje) ploča u punoj površini. Zapunjavanje i poravnjavanje rupa i pukotina u zidovima, stropovima i oblogama od drugih građevnih materijala. Promat®-Spachtelmasse masa za izravnjavanje namijenjena je za uporabu isključivo u unutarnjim prostorima.

Obrada

Potrebno je ukloniti ostatke stare žbuke, ostatke boje i tapete. Isto tako treba ukloniti i ostatke voska, ulja i masti. Podloga mora biti čvrsta, bez prašine i suha. Površine eventualno treba nahrapaviti i prethodno navlažiti odnosno premazati uobičajenim temeljnim premazom.

Promat®-Spachtelmasse masa za izravnjavanje može se obrađivati oko 45 minuta. Eventualno stvrdnuta masa za izravnjavanje ne može se razrijediti ponovnim dodavanjem vode. Obrada je moguća na temperaturama iznad +5 °C. Obrada se izvodi pomoću čelične špahtle ili zidarske žlice.

Širina reški između ploča do 10 mm. Reške ispuniti u dužini od 1,0 do 1,5 m ovisno o upojnosti ploče, umetnuti bandažnu traku, utisnuti je gleterom u masu, zaravnati i odstraniti višak mase. Nakon sušenja, gleterom nanovo nanijeti tanko masu u širini cca. 200 mm oko spojeva da bi se postiglo bolje vizualno zaravnjavanje. U svrhu postizanja glatke površine, suhi završni sloj mase za izravnjavanje može se prebrusiti.

Glave vijaka po potrebi više puta ispuniti Promat®-Spachtelmasse masom za izravnjavanje i poravnati.

Za 20 kg Promat®-Spachtelmasse mase za izravnjavanje (originalna vreća) upotrijebiti oko 9,6 l čiste vode (voda iz vodovoda). Masu za izravnjavanje usuti u vodu, a nešto vode ostaviti na površini, ostaviti oko 2 minute da upije. Miješati ručno ili pomoću miješalice dok se ne dobije glatka masa za izravnjavanje. Izbjegavati naknadno dodavanje praha (opasnost od stvaranja grudica). Nisu potrebni nikakvi dodaci te ih se također ne smije dodavati.

Za završno izravnjavanje potrebno je pripremiti nešto plastičniju masu za izravnjavanje. Otvorene vreće ponovo dobro zatvoriti.

Oblik isporuke

- suhi prah u papirnatim vrećama 20 kg
- Pridržano pravo izmjena.

Skladištenje

Skladištiti na hladnom i suhom mjestu na paletama ili drvenim rešetkama. Rok skladištenja najmanje 12 mjeseci u originalno zatvorenim posudama.

Tehnički podaci i svojstva

Boja	bijela
Alkalnost (pH-vrednost)	oko 7 - 9
Čvrstoća na savijanje σ_{lom} * (prema DIN 1164)	1,0 N/mm ² (nakon 1 dana) 4,8 N/mm ² (nakon 28 dana)
Tlačna čvrstoća \perp * (prema DIN 1164)	2,0 N/mm ² (nakon 1 dana) 9,0 N/mm ² (nakon 28 dana)
Potrošnja	oko 250 g/m ² (normalno kitanje) oko 350 g/dm (fugiranje, lijepljenje i kitanje trake fuga) oko 1000 g/m ² /mm (kitanje u punoj površini)

* kod stručne izvedbe



Hrvatska, Bosna i Hercegovina

Promat d.o.o., Podružnica Zagreb

Kovinska 4a

10090 Zagreb

T +385 1 3496 324

F +385 1 3794 154

E info.hr@promat-see.com

www.promat-see.com

Ured u Splitu:

Gašpini 134

21210 Solin

T +385 21 218 294

F +385 21 218 295

E info.hr@promat-see.com

www.promat-see.com